

## Tinta para madeira exterior "Vermelho Sueco" AURO Nr. 148

### Tipo de material

Sem solventes, óleo com pigmentos coloridos para exterior, vermelho oxidado, acabamento matte.

### Finalidade

Como tratamento único para fachadas de madeira serradas lixadas ou serradas não tratadas.

### Propriedades Técnicas

- Fácil de usar. - Superfície que respira.
- Odor típico do produto. - Fácil de renovar.

### Composição

Água, composto mineral, pigmentos minerais, óleo de linhaça, farinha de trigo, vitriol de ferro. Os produtos naturais não são inodoros nem livres de emissões. Ver declaração completa e atual em [www.auro.de](http://www.auro.de).

### Cor

Vermelho oxidado

**Método de aplicação** Pintar com pincel fino, pincel, pincel horizontal, trincha.

### Tempo de secagem em condições ideais (23 °C/ 50% humidade relativa do ar)

- Resistente ao pó: após aprox. 2 horas;
- Secagem entre demãos: após aprox. 24 horas;
- Elevada humidade, baixas temperaturas e excesso de produto atrasam consideravelmente a secagem.

**Densidade** aprox. 1,15 g/ml.

**Classe de Perigo** Não se aplica.

**Viscosidade** Aprox. 30 dpas a 20 °C.

**Diluyente** água.

**Rendimento** aprox. 4 m<sup>2</sup>/l por demão, dependendo da superfície, método de aplicação, qualidade da superfície. Determinar rendimento exato numa amostra.

**Limpeza de ferramentas** Imediatamente após o uso, lavar com água e, se necessário, adicionar sabão natural AURO Nr. 411\*.

**Estabilidade em armazenamento** Min. 24 meses por abrir no recipiente de origem. Guardar em local seco, fresco acima do ponto de congelação. Manter fora do alcance de crianças.

**Material de embalagem** folha de flandres.

**Eliminação** Reciclar apenas embalagens vazias com restos secos. Resíduos líquidos: Código de lixo de acordo com EWC: 080120, designação: Tintas aquosas em suspensão.

### Atenção

Risco de ignição de óleos secos. Por isso, manter panos e ferramentas, etc. num recipiente não inflamável hermeticamente fechado ou deixar secar, espalhando e separando os panos e semelhantes. Código do produto: M-DF 03, Tinta de resinas naturais, sem solventes. Ver ficha de segurança e ficha técnica\*.

### OBSERVAÇÕES

- O produto não contém substâncias ativas (biocidas).
- Evitar o contato direto com o sol e com humidade durante a aplicação.
- Temperatura mínima durante a aplicação. 10 °C, máx. 30 °C, máx. 85 % humidade relativa do ar.
- Humidade da madeira máx. 12% para madeiras duras, 15 % para madeiras suaves.
- Mexer bem antes de usar.
- Misturar produtos de lotes diferentes para anular qualquer diferença.
- A demão inicial deste produto não adere em nós de madeira e cabeças de pregos; aplicar outra demão aqui.
- Madeira rica em substâncias (por exemplo, carvalho, abeto) pode causar descoloração e problemas de aderência.
- O produto não é resistente à abrasão, vai diminuindo gradualmente a sua cor.

- Para uma proteção ótima e duradoura, a superfície deve ser verificada e tratada com regularidade; reparar de imediato danos.

AURO Nr. 148

## Recomendações Técnicas para aplicação

# Tinta para madeira exterior "Vermelho Sueco" AURO Nr. 148

### **1. SUPERFÍCIES**

#### **1.1 Superfícies adequadas**

Fachadas serradas lixadas ou serradas não tratadas e camadas antigas de tinta "vermelho sueco" danificadas pela intempérie.

#### **1.2 Requisitos gerais de aplicação**

A superfície deve estar fime, seca, quimicamente neutra, absorvente, sem verniz, limpa e trabalhável sem substâncias de sangramento e anti-aderentes.

### **2. SISTEMA DE REVESTIMENTO (PARA DEMÃO INICIAL)**

**2.1 Tipo de superfície** Madeira serrada lixada ou serrada não tratada.

#### **2.1.1 Preparação da superfície**

Limpar a superfície; lixar suavemente madeira aplainada.

#### **2.1.2 Tratamento básico**

- Diluir o produto com 20% de água.
- Aplicar o produto uniformemente.
- Tempo de secagem no mínimo após aprox. 24 horas.

#### **2.1.3 Tratamento final**

Aplicar a 2ª demão da tinta uniformemente e não diluída.

### **3. SISTEMA DE REVESTIMENTO (DEMÃO DE RENOVAÇÃO)**

**3.1 Tipo de superfície** Superfícies muito desgastadas ou danificadas (manutenção)

#### **3.1.1 Preparação da superfície**

Limpar a superfície totalmente, escovar. Redecorar partes da superfície é possível mas diferenças de cor podem ocorrer dependendo do nível de desgaste. Remover totalmente camadas não trabalháveis ou não aderente. Seguir indicações do ponto 2.

**3.2 Tipo de superfície** Superfícies intactas (manutenção).

#### **3.2.1 Preparação da superfície**

Limpar totalmente e escovar a superfície.

#### **3.2.2 Tratamento básico e intermédio**

Tratamento básico não é necessário para superfícies antigas intactas, caso contrário seguir instruções do ponto 2.1.2.

#### **3.2.3 Tratamento final**

Seguir instruções do ponto 2.1.3.

A ficha técnica dá recomendações e exemplos possíveis de uso. Não se podem tirar obrigações ou quaisquer outras responsabilidades. Proceder consoante estas recomendações não estabelece nenhuma relação legal. A informação fornecida é baseada no nosso conhecimento presente e não exclui a responsabilidade do utilizador. As respetivas práticas do estado de arte devem ser respeitadas no momento da pintura e preparação necessária. As condições no local e adequação do produto devem ser verificadas de forma adequada e profissionalmente. Com a publicação de uma nova versão, esta ficha técnica deixa de ser válida. Data: 01.10.2008 ficha técnica | 14.08.2013 declaração completa