

BIOFA UNIVERSAL FIXATIV Primário INTERIOR/ EXTERIOR (Fixador)-paredes interiores e exteriores Art. No. 1440

Propriedades

O Primário Universal Fixativ é o primário mais usual pronto a usar com um elevado índice de penetração para as tintas de silicato SOLIMIN e EUROMIN baseado no silicato de potássio.

É apropriado como primário de estabilização e saturação de paredes minerais altamente absorventes e até nas que estão em desintegração. Após o uso das tintas de silicato e caso a fixação da tinta após secagem não seja a melhor (deposição de pó na mão após passar a mão na parede), diluir a última demão de tinta com este primário Primário Universal Fixativ.

Atenção! Não utilizar em pinturas de dispersão e em paredes que repelem a água.

Composição

Água, silicato de potássio, resina acrílica pura, composto orgânico do amoníum, tenside aniónico do óleo de coco, derivado do ácido gordo poliéter, polysiloxane.

Instruções de utilização:

1. Penetração

As paredes ou estruturas devem ser sólidas e estáveis, em boas condições de absorção e de limpeza. Se necessário limpar com um aparelho de limpeza de alta pressão. Limpar as pinturas e revestimentos velhos completamente e remova as partículas frágeis soltas.

Cubra superfícies alcalino sensíveis! Reparar rachaduras finas, rachaduras de encolhimento ou outros danos com um enchimento mineral. Remova os resíduos do óleo libertado, remova o pó e areia. Se necessário humidificar, lavar e deixar secar. Remover totalmente os revestimentos sintéticos de resina, latex e óleos.

Remova completamente a sujidade, fungos, algas, das superfícies das fachadas. Se necessário utilizar um aparelho de limpeza de alta pressão. Remova das paredes infestadas com plantas (raízes encrostradas) e pólen mecanicamente e/ou por queima. Remover por outro lado estes resíduos pode causar o san-

gramento, descoloração ou o descasque da pintura nestas áreas no futuro.

Para revestimentos adequados em diferentes tipos de superfícies, ver a tabela abaixo.

Nota importante: Ao revestir diferentes superfícies com aquosos e com sistemas de revestimento abre-poros, determinadas substâncias tais como a linhaça, nicotina, ferrugem, vários sais e a humidade podem sangrar completamente da parede e conduzir a descolorações ou diferenças de cor. Por isso é necessário verificar as paredes e estruturas a pintar e realizar testes preliminares (amostras na superfície).

Respeitar as normas de segurança no trabalho para a Construção Civil

2. Aplicação

Aplicar nas superfícies o Primário Universal Fixativ a rolo, pincel ou airless (à pistola).

Como diluïdor : Adicionar no máximo 5% até max. 10% do Primário Universal Fixativ ao EUROMIN 1405 (Tinta de dispersão de silicato), à tinta 3051 Solimin de interior, ao EUROMIN (Primário de revestimento) 1430 ou aos Concentrados de Silicato (Concentrado de cores se silicato) 1410-1419 para diluir estes produtos.

Este Primário Universal Fixativ 1440 também pode ser aplicado como preparação da parede para as tintas de dispersão à base de óleo 3011.

Atenção!

Não aplicar com temperaturas abaixo de 5°C, não aplicar no calor (acima de 35°C à sombra) e não aplicar à luz solar forte. A partir dos 30°C, é recomenda a humificação (muito suave) das superfícies antes de aplicar o primeiro revestimento.

3. Limpeza de ferramentas

Lavar após o uso de imediato com água e BIOFA 2090 NAPONA ou água e sabão.

Remova as manchas secas com o BIOFA NATOLE 4060.

Secagem

As informações e indicações da ficha técnica são vinculativas. Em caso de necessidade de desviar-se destes regulamentos, o departamento de técnica applicativa da empresa BIOFA tem de ser contactado antes. Devem ser cumpridas as regras gerais de técnica de construção. Com a publicação desta ficha todas as anteriores perdem a validade.

Secagem conforme as condições existentes, temperatura, humidade, ventilação e superfície. Secagem até 24 horas.

Consumo / Rendimento por demão

Como primário: 100-300 ml/m² ou 10-30m²/l em superfícies com absorção normal.

Armazenamento

Armazenar em local fresco, seco, acima de zero graus e hermeticamente selado. Usar os recipientes abertos de imediato. Vida útil mínima: 12 meses

Embalagens

5 l / 20 recipientes de polipropileno ou de polietileno.

Informações de Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Proteger olhos e pele de salpicos.

Em caso de contacto com os olhos, com a pele ou outras superfícies sensíveis a alcalinos, como verniz, madeira, metal, plástico, vidro, pedra natural, clínquer, cerâmicos, lavar imediatamente e profundamente com água.

Em aplicação por pistola não inalar pulverizações. Não deixar penetrar quantidades

maiores nos esgotos, em águas abertas ou no solo.

Informações para Eliminação

Restos líquidos do produto entregar em centros de recolha de tintas velhas ou eliminar conforme as regulamentações legais locais. Restos pequenos e utensílios impregnados podem ser eliminados com o lixo doméstico após secagem. Reciclar apenas recipientes limpos ou vazios com resíduos endurecidos ou eliminar conforme as regulamentações locais. Recipientes que não podem ser limpos ou recipientes esvaziados regularmente devem ser tratados e eliminados como o produto.

Identificação COV (componentes orgânicos voláteis) segundo Directiva Comunitária 2004/42/CEE

Valor limite comunitário (cat. A/h): 30 g/l (2010)

1440 contém 0 g/l COV.

GISCODE: M - SK 01

Código de resíduos de acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos Catalogue: 08 01 12

Sistema de revestimento exterior para a pintura de silicato EUROMIN

Superfícies Minerais	Instruções 1 de utilização	2	3	4	5	Consumo	l/m ²
Nova, fina, altamente absorvente	Humidificar suave	Fixative 1440	Tinta de dispersão Silicato com 10% Fixative 1440	Tinta de dispersão Silicato		Tinta de dispersão Silicato	0.35
						Fixative 1440	0.14
Nova, grossa, altamente absorvente	Humidificar suave	Fixative 1440	Tinta de dispersão Silicato com 10% Fixative 1440	Tinta de dispersão Silicato		Tinta de dispersão Silicato	0.45
						Fixative 1440	0.18
Nova, fina, ligeiramente absorvente	Tinta de dispers. Silicato + 10 % fixative 1440	Tinta de dispersão Silicato				Tinta de dispersão Silicato	0.30
						Fixative 1440	0.10
Nova, grossa, ligeiramente absorvente	Tinta de dispers. Silicato + 10 % fixative	Tinta de dispersão Silicato				Tinta de dispersão Silicato Fixative 1440	0.35

As informações e indicações da ficha técnica são vinculativas. Em caso de necessidade de desviar-se destes regulamentos, o departamento de técnica aplicativa da empresa BIOFA tem de ser contactado antes. Devem ser cumpridas as regras gerais de técnica de construção. Com a publicação desta ficha todas as anteriores perdem a validade.

BIOFA PORTUGAL, LDA.

Rua D. Luís Soares Barbosa nº 3, Loja 10
4710-103 BRAGA

Contactos: 253 060 043

E-mail: geral@biofa.pt – Site: www.biofa.pt

Data Atualização: 20.05.15, Página 2 de 3, Art. Nr. 1440

	1440						0.14
Reboco, altamente absorvente e desintegra-se muito	Se necessário, humidificar suave	Diluir fixative 1440 com água 1:1, misturar bem durante um tempo razoável	Tinta de dispersão Silicato com 10% Fixative 1440	Tinta de dispersão Silicato		Tinta de dispersão Silicato Fixative 1440	0.45 0.20
Velha com rachaduras finas	Fixative 1440 com 10-20% água	Primário de revestimento 1430 (enchimento) com 10% Fixative 1420	Tinta de dispersão Silicato com 10% Fixative 1420	Tinta de dispersão Silicato		Primário de revestimento 1430 Tinta de dispersão Silicato Fixative 1440	0.30 0.45 0.20
Velha com rachaduras finas e de encolhimento e danos severos	Encha e alise completamente e todos os pontos respectivos	Trate com o fixative 1440 com 50% da água 1-2 vezes	Silicate priming coat	Tinta de dispersão Silicato com 10% Fixative 1440	Tinta de dispersão Silicato	Primário de revestimento 1430 Tinta de dispersão Silicato Fixative 1440	0.40 0.45 0.20
Velha com diferenças de textura	Fixative 1420 com 50% água	Primário de revestimento 1430 (enchimento)	Tinta de dispersão Silicato com 10% Fixative 1420	Tinta de dispersão Silicato		Primário de revestimento 1430 Tinta de dispersão Silicato Fixative 1440	0.40 0.45 0.16

Note: Observe o tempo de secagem antes de tratar o betão e o gesso:

Betão: 30 dias de secagem

Gesso: 10 dias de secagem

GISCODE: M-SK 01

De acordo com o código de resíduos europeu, o catálogo de resíduos: 08 01 12

As informações e indicações da ficha técnica são vinculativas. Em caso de necessidade de desviar-se destes regulamentos, o departamento de técnica aplicada da empresa BIOFA tem de ser contactado antes. Devem ser cumpridas as regras gerais de técnica de construção. Com a publicação desta ficha todas as anteriores perdem a validade..

BIOFA PORTUGAL, LDA.
Rua Luís Soares Barbosa, 3 , Loja 10
4710-103 Braga
Contactos: 96 023 81 88
E-mail: geral@biofa.pt – **Site:** www.biofa.pt

Data Atualização: 20.05.15, Página 3 de 3, **Art. Nr. 1440**